



BE.VELVET 

HPL antifingerprint

 **SWISS KRONO**

**NIGDY WIĘCEJ ŚLADÓW PALCÓW
NA TWOICH MEBLACH!**



LAMINAT HPL W GŁĘBOKIM MACIE - PIĘKNY I FUNKCJONALNY ♥

Aksamitnie gładki i przyjemny w dotyku matowy laminat **HPL BE.VELVET antifingerprint** od **SWISS KRONO**, to produkt, odporny na zabrudzenia w postaci nieestetycznych śladów palców. Jest to szczególnie ważne w miejscach najbardziej narażonych na częste dotykanie, np. w okolicach uchwytów szafek.



Nie musisz już wybierać między estetyką a funkcjonalnością. Meble z **HPL BE.VELVET antyfingerprint** zapewnią piękne i stylowe wnętrze, a także komfort na długie lata. Trwałe, odporne i łatwe w czyszczeniu fronty z **HPL BE.VELVET** to przyjemność użytkowania.

IDEALNE POŁĄCZENIE PIĘKNA I FUNKCJONALNOŚCI



*Odporny na
ślady palców*



Antybakteryjny



*Bezpieczny
dla zdrowia*



*Przyjemny
w dotyku*



*Super
matowy*



Nie odbija światła



*Odporny na
zarysowania*



*Łatwy do utrzymania
w czystości*



*Wyprodukowany
w Europie*

DOSKONAŁE WYKONANIE I TRWAŁOŚĆ



- ① **WARSTWA DEKORACYJNA** - papier impregnowany żywicą termoutwardzalną.
- ② **RDZEŃ** - papier impregnowany żywicą termoutwardzalną, może składać się z wielu warstw takiego papieru. Spód HPL jest szlifowany, co umożliwia naklejanie na płyty nośne.

UWAGA!

Powierzchnia laminatów **SWISS KRONO HPL BE.VELVET antifingerprint** jest gładka i jednolita. Nie zalecamy stosowania ich do wykańczania powierzchni roboczych, które wymagają intensywnego i częstego czyszczenia z zabrudzeń, co może nieodwracalnie zmienić stopień „połysku”, (tzw. efekt wytłyszczenia), lub trwale uszkodzić warstwę wierzchnią. Nie wiąże się to ze zmianami funkcjonalności powierzchni, wpływa jedynie na jej aspekty wizualne.

Właściwości HPL BE.VELVET antyfingerprint (typ HGS*, wg EN 438-3)

Właściwość	J.m.	Wymaganie	Metoda badania
Odporność na zarysowania	N	≥ 3	EN 438-2.25
Odporność na ścieranie	obroty	$IP \geq 150, IP + FP/2 \geq 350$	EN 438-2.10
Odporność na uderzenie (kulka mętej średnicy)	N	≥ 20	EN 438-2.20
Emisja formaldehydu		Klasa E1	EN 717-1
Tolerancja grubości	mm	$0.5 - 0.8\text{mm} \pm 0.10$	EN 438-2.5
Tolerancja szerokości	mm	$+10 / - 0$	EN 438-2.6

* **H** – zastosowanie poziome **G** – ogólne zastosowanie **S** – standardowe zastosowanie

Formaty HPL BE.VELVET (dł. x szer. x gr.)

1. STANDARDOWY – W ARKUSZACH:

- 3050 x 1320 x 0,8 mm

2. NA ZAMÓWIENIE – W ARKUSZACH:

- 500-5600 x 630-1320 x 0,5-0,8 mm
- 500-5600 x 2080 x 0,5-0,8 mm

3. NA ZAMÓWIENIE – W ROLACH:

- 250 000 x 1300 x 0.5 – 0.6 mm
- 250 000 x 2060 x 0.5 – 0.6 mm

**NO MORE FINGERPRINTS
ON YOUR FURNITURE!**



DEEP MAT HPL LAMINATE - BEAUTIFUL AND FUNCTIONAL ❤️

Velvety smooth and pleasant to touch, **HPL BE.VELVET antifingerprint** matt laminate from **SWISS KRONO** is a product that is resistant to dirt in the form of unsightly fingerprints. This is particularly important in areas that are most frequently touched, such as around cabinet handles...



You no longer have to choose between aesthetics and functionality. Furniture made with **HPL BE.VELVET antifingerprint** will provide a beautiful, stylish and attractive appearance, as well as care-free maintenance for years to come. Durable, resistant and easy to clean fronts with **HPL BE.VELVET** are a pleasure to use and see.

THE PERFECT COMBINATION OF BEAUTY AND FUNCTIONALITY



*Resistant to
fingerprints*



Antibacterial



Safe for health



Pleasant to touch



Super matt



No light reflection



*Resistant to
scratches*



*Easy to keep
clean*



Made in EU

EXCELLENT WORKMANSHIP AND DURABILITY



- ① **DECORATION LAYER** - paper impregnated with thermosetting resin.
- ② **BOND** - paper impregnated with thermosetting resin, can consist of multiple layers of such paper. The underside of the HPL is sanded to allow bonding to backing boards.

NOTE!

The surface of **SWISS KRONO HPL BE.VELVET antifingerprint** laminates is smooth and uniform. We do not recommend their use for finishing work surfaces that require intensive and frequent cleaning from dirt, which can irreversibly change the degree of "gloss", (the so-called "gloss effect"), or permanently damage the surface layer. This does not involve changes to the functionality of the surface, it only affects its visual aspects.

Properties of HPL BE.VELVET antifingerprint (type HGS*, according EN 438-3)

Property	U.o.m.	Requirement	Test method
Scratch resistance	N	≥ 3	EN 438-2.25
Abrasion resistance	rotation	$IP \geq 150, IP + FP/2 \geq 350$	EN 438-2.10
Impact resistance (small diameter ball)	N	≥ 20	EN 438-2.20
Formaldehyde emission		Class E1	EN 717-1
Thickness tolerance	mm	$0.5 - 0.8\text{mm} \pm 0.10$	EN 438-2.5
Width tolerance	mm	$+10 / - 0$	EN 438-2.6

* **H** – Horizontal application **G** – General application **S** – Standard application

Formats of HPL BE.VELVET (L x W x D)

1. STANDARD - IN SHEETS:

- 3050 x 1320 x 0,8 mm

2. CUSTOMISED - IN SHEETS:

- 500-5600 x 630-1320 x 0,5-0,8 mm
- 500-5600 x 2080 x 0,5-0,8 mm

3. CUSTOMISED - IN ROLLS:

- 250 000 x 1300 x 0.5 – 0.6 mm
- 250 000 x 2060 x 0.5 – 0.6 mm

**PLUS JAMAIS DE TRACES DE
DOIGTS SUR VOS MEUBLES!**



STRATIFIÉ HPL MAT PROFOND – BEAU ET FONCTIONNEL ♥

D'une douceur veloutée et agréable au toucher, le stratifié mat **HPL BE.VELVET antifingerprint** de **SWISS KRONO** est un produit résistant à la saleté, sous la forme de traces de doigts inesthétiques. Cela est tout particulièrement important pour les endroits que l'on touche souvent, comme par exemple les environs des poignées d'armoires.



Vous ne devez plus choisir entre esthétique et fonctionnalité. Les meubles recouverts de **HPL BE.VELVET antifingerprint** confèrent beauté et élégance à votre intérieur, tout en assurant un confort pour de longues années. Ces façades **HPL BE.VELVET** robustes, résistantes et faciles à nettoyer sont agréables à utiliser.

L'ALLIANCE IDÉALE DE LA BEAUTÉ ET DE LA FONCTIONNALITÉ



*Résistant aux traces
de doigts*



Anti-bactérien



*Sans danger pour
la santé*



Agréable au toucher



Super mat



*Ne reflète pas
la lumière*



*Résistant aux
rayures*



*Facile à maintenir
propre*



Produit en Europe

RÉALISATION PARFAITE ET ROBUSTESSE



- ❶ **COUCHE DÉCORATIVE** – papier imprégné de résine thermodurcissable.
- ❷ **CŒUR** – papier imprégné de résine thermodurcissable, il peut comprendre plusieurs couches de ce papier. Le dessous du HPL est poli, ce qui permet le collage sur les plaques porteuses.

ATTENTION !

La surface des stratifiés **SWISS KRONO HPL BE.VELVET antifingerprint** est lisse et unie. Nous déconseillons son utilisation pour la finition de surfaces de travail nécessitant un nettoyage intensif et répété, susceptible d'altérer irréversiblement le degré de son « éclat » (que l'on appelle l'effet de brillance), ou d'endommager définitivement la couche supérieure. Cela n'affecte pas la fonctionnalité de la surface, mais seulement son aspect visuel.

Propriétés de HPL BE.VELVET antifingerprint (type HGS*, selon EN 438-3)

Propriété	Unité de mesure	Exigence	Méthode d'examen
Résistance aux rayures	N	≥ 3	EN 438-2.25
Résistance au frottement	Rotations	$IP \geq 150, IP + FP/2 \geq 350$	EN 438-2.10
Résistance au choc (boule de petit diamètre)	N	≥ 20	EN 438-2.20
Émission de formaldéhyde		E1 class	EN 717-1
Tolérance d'épaisseur	mm	$0.5 - 0.8\text{mm} \pm 0.10$	EN 438-2.5
Tolérance de largeur	mm	$+10 / - 0$	EN 438-2.6

* **H** – utilisation horizontale **G** – utilisation générale **S** – utilisation standard

Formats de HPL BE.VELVET (longueur x largeur x épaisseur)

1. STANDARD – EN FEUILLES :

- 3050 x 1320 x 0,8 mm

2. SUR COMMANDE – EN FEUILLES :

- 500-5600 x 630-1320 x 0,5-0,8 mm
- 500-5600 x 2080 x 0,5-0,8 mm


3. SUR COMMANDE – EN ROULEAUX :

- 250 000 x 1300 x 0.5 – 0.6 mm
- 250 000 x 2060 x 0.5 – 0.6 mm


DOSTĘPNE DEKORY / AVAILABLE DECORS / DÉCORS DISPONIBLES




U570 EM



U3261 EM




K101 EM



U119 EM



U3188 EM




U112 EM



U171 EM



U164 EM



U190 EM

Producent/Manufacturer/Fabricant
SWISS KRONO sp. z o.o.
ul. Serbska 56, 68-200 Żary, Poland

swisskrono.com